

C100-3402

Aditivo Flexibilizante para Plásticos

Descrição do Produto

O sistema para pintura de plásticos da linha ACS dispõe de um conjunto completo de produtos para a pintura de qualquer substrato plástico desde a limpeza até o acabamento final.

O Aditivo Flexibilizante para Plásticos C100-3402 é um plastificante que aumenta a flexibilidade do Esmalte PU, Verniz Bicomponente e Primer PU para que estes produtos tenham a sua melhor performance sobre plásticos flexíveis.

Composição Básica


Resina poliéster flexível e solventes aromáticos e alifáticos.


Embalagens

Produto	Embalagem	Conteúdo
C100-3402.16	0,500 litros	0,500 litros

Processos

Os plásticos flexíveis mais comuns são: Polipropileno (pára-choques), Policarbonato (pára-choques), Borracha de polipropileno modificada (pára-choques), Poliamida (calotas) e Óxido de polifenileno (spoilers/aerofólios). Após adição do Aditivo Flexibilizante, fazer a catálise e diluição normalmente na mesma proporção indicada para o produto.

 <p>Proporção de Mistura em Volume:</p>	Primer PU 4:1 Alto Sólidos (C565-7041)	4 partes
	Aditivo Flexibilizante para Plásticos (C100-3402)	1 parte
	Endurecedor para PU Alto Sólidos (C210-0010)	1 parte
	Diluyente para PU Alto Sólidos (C850-5000)	1 a 1,5 partes
	Verniz PU 2:1 Alto Sólidos (C190-1021)	2 partes
	Aditivo Flexibilizante para Plásticos (C100-3402)	0,5 parte
	Endurecedor para PU Alto Sólidos (C210-0010)	1 parte
	Diluyente para PU Alto Sólidos (C850-5000)	0,5 parte
	Cores Esmalte Acrílico PU	5 partes
	Aditivo Flexibilizante para Plásticos (C100-3402)	1 parte
	Catalisador para Esmalte PU (C210-3087)	3 partes
	Diluyente PU (C850-0600)	0,5 a 1,5 partes
Primer Bi componente (C565-6300)	7 partes	
Aditivo Flexibilizante para Plásticos (C100-3402)	1 parte	
Endurecedor para Primer PU (C210-3404)	1 parte	
Diluyente PU (C850-0600)	0,5 - 1 parte	



Primer PU (C565-6408)	7 partes
Aditivo Flexibilizante para Plásticos (C100-3402)	1 parte
Endurecedor para Primer PU (C210-3404)	1 parte
Diluyente PU (C850-0600)	1,0 a 1,5 partes
Primer PU Alto Sólidos (C565-6520)	4 partes
Aditivo Flexibilizante para Plásticos (C100-3402)	1 parte
Endurecedor para Primer PU (C210-3504)	1 parte
Diluyente PU (C850-0600)	1,0 a 1,5 partes
Primer PU HS Branco/Cinza Escuro (C565-7000/7007)	4 partes
Aditivo Flexibilizante para Plásticos (C100-3402)	1 parte
Endurecedor para Primer PU (C210-3504)	1 parte
Diluyente PU (C850-0600)	1,0 a 1,5 partes
Verniz Poliuretano 900 (C190-0900)	7 partes
Aditivo Flexibilizante para Plásticos (C100-3402)	1 parte
Endurecedor para Verniz Poliuretano 900 (C210-0901)	1 parte
Diluyente PU (C850-0600)	0 a 0,5 parte
Verniz Bicomponente (C190-0998)	6 partes
Aditivo Flexibilizante para Plásticos (C100-3402)	1 parte
Catalisador para Verniz Bicomponente (C210-0999)	1 parte
Verniz Poliuretano de Secagem Rápida (C190-0640)	5 partes
Aditivo Flexibilizante para Plásticos (C100-3402)	1 parte
Catalisador para Verniz PU de Secagem Rápida (C210-0645/C210-0646)	2 partes
Diluyente PU (C850-0600)	0 a 0,2 parte
Verniz Ultra Rápido (C190-0950)	4 partes
Aditivo Flexibilizante para Plásticos (C100-3402)	1 parte
Endurecedor para Verniz PU Ultra Rápido (C210-0951)	1 parte
Diluyente PU (C850-0600)	0 a 0,5 parte
Verniz HS Alto Brilho (C190-0970)	4 partes
Aditivo Flexibilizante para Plásticos (C100-3402)	1 parte
Endurecedor para Verniz PU HS Alto Brilho (C210-0971)	1 parte
Diluyente PU (C850-0600)	0 a 0,5 parte

PRAZO DE ARMAZENAGEM

36 meses

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Número ONU: 1263

Número de risco: 33

Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.

Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

Para mais informações: *Customer Refinish 0800 055 4050*

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda

Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu

CEP 13180-900

Sumaré - SP

Brasil
