

## C190-3068

### Verniz Cristal Rápido

#### Descrição do Produto

Verniz acrílico termoplástico de secagem rápida e com alta resistência à intempérie, excelente brilho, aspecto final e boa flexibilidade.



#### Composição Básica




Resinas acrílicas, aditivos, solventes orgânicos aromáticos e alifáticos.

#### Embalagens

Produto	Embalagem	Conteúdo
C190-3068.04	0,900 litros	0,900 litros

#### Processos

 <p>Proporção de Mistura em Volume:</p>	<p>Pronto para uso. Não é necessário diluição.</p>
 <p>Viscosidade de aplicação a 25°C:</p>	<p>13 - 14 segundos no Copo FORD 4.</p>
	<p><b>Pistola Convencional</b> Bico 1.4 a 1.8 mm: 50-60 lb/pol<sup>2</sup></p> <p><b>Pistola HVLP</b> Bico 1.4 a 1.8mm: 20- 25 lb/pol<sup>2</sup></p>
 <p>Número de Demãos:</p>	<p>4 - 5 passadas simples</p>
 <p>Tempo de Evaporação:</p>	<p>5 - 10 minutos entre passadas 10 minutos antes de secar à estufa</p>

	<p>Ao ar a 25°C :</p> <p>Livre de pó: 5 - 8 minutos</p> <p>Manuseio: 1 - 2 hora</p> <p>Completa: 12 - 15 horas</p>	<p>Estufa a 60°C:</p> <p>20 minutos</p>
	<p>Eliminar sujeiras de pequenas áreas com lixa P1500 ou mais fina.</p>	
	<p>Após 24 horas da pintura secando ao ar, deve ser feito o polimento com a Massa de Polir Branca (nº2) ACS. Não é recomendada a aplicação de ceras que contenham silicone antes de 72 horas.</p>	
<p><b>Rendimento Teórico:</b></p>	<p>5 a 6 m<sup>2</sup>/l para uma espessura de filme seco entre 30 e 45 microns.</p>	

## Notas Gerais do Método de Aplicação

### SUBSTRATOS E PREPARAÇÃO

O Verniz Cristal Rápido é indicado para pintura sobre basecoat acrílico metálico. Não é recomendada a repintura do Verniz Incolor sobre sistemas poliuretânicos.

### PRAZO DE ARMAZENAGEM

#### 36 meses

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

### RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Número ONU: 1263

Número de risco: 33

Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.

Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

**ATENÇÃO:** Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

---

Para mais informações: *Customer Refinish 0800 055 4050*

**PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda**

Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu  
CEP 13180-900  
Sumaré - SP  
Brasil

---