

C565-6122

Preto Fosco Vinílico

Descrição do Produto

Produto à base de resinas vinílicas, dois componentes, de cor preta fosca e secagem rápida, cuja finalidade é evitar a corrosão e promover aderência em superfícies metálicas, galvanizadas, zincadas e alumínio.

Composição Básica

Resina vinílica, pigmentos ativos e inertes (cargas), aditivos, solventes aromáticos e alifáticos.

Embalagens


Produto	Embalagem	Conteúdo
C565-6122.04	0,900 litros	0,650 litros

Produtos Relacionados

C275-3123 – Endurecedor Para Wash Primer

Processos

 <p>Proporção de Mistura:</p>	<p>Preto Fosco Vinílico C565-6122 3,0 partes Endurecedor C275-3123 1,0 parte</p>
 <p>Viscosidade de Aplicação a 25°C:</p>	<p>13-14 s Copo FORD 4</p>
 <p>Vida útil da Mistura :</p>	<p>8 a 12 horas</p>
 <p>Número de Demãos:</p>	<p>Pistola Convencional Bico 1.6 a 1.8 mm: 40-50 lb/pol² Pistola HVLP Bico 1.6 a 1.8mm: 20- 25 lb/pol²</p>
 <p>Número de Demãos:</p>	<p>2 passadas simples</p>



Tempo de Evaporação:

5 minutos entre passadas
5 minutos antes de secar à estufa



Secagem:

Ao ar a 25°C		Estufa a 60°C
Toque:	3 - 5 minutos	
Manuseio:	10 - 15 minutos	10 - 15 minutos
Final:	1 hora	

Espessura de Camada Seca:

10-15 microns

Repintura:

Deve ser aplicado um Primer ACS sobre o Wash Primer antes da pintura do acabamento.

Rendimento teórico:

8 a 11 m²/l de produto já catalisado para uma espessura de filme seco entre 10 e 15 microns.

Notas Gerais do Método de Aplicação

SUBSTRATOS E PREPARAÇÃO

Eliminar a ferrugem e gorduras da superfície a ser pintada. O produto deve ser aplicado diretamente sobre chapa nua bem limpa.

Indicado para tratamento de chapas de aço, alumínio, galvanizados e correlatos.

PRAZO DE ARMAZENAGEM

36 meses

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Número ONU: 1263

Número de risco: 33

Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.

Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

Para mais informações: *Customer Refinish 0800 055 4050*

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda

Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu

CEP 13180-900

Sumaré - SP

Brasil