

Esmalte Alquídico

Descrição do Produto

O Esmalte Alquídico é uma tinta sintética de um ou dois componentes, particularmente útil em secagem ao ar. Resistência química e durabilidade podem ser melhoradas com o uso do Endurecedor Médio. Tem bom alastramento e retenção de brilho e pode ser usado sobre substratos devidamente preparados.

Composição Básica

Resinas alquídicas, pigmentos ativos, aditivos, solventes aromáticos e alifáticos.





Produtos Relacionados





END010 - Endurecedor Médio
DU0101- Diluente para Sintético
TU01- Thinner Universal
224101L.01 - Esmalte Alquídico Amarelo Ouro 10YR 8/14
224102L.01 - Esmalte Alquídico Amarelo 2.5Y 9/4
224103L.01 - Esmalte Alquídico Laranja Segurança 2.5YR 6/14
224104L.01 - Esmalte Alquídico Amarelo Segurança 5Y 8/12
224105L.01 - Esmalte Alquídico Vermelho Munsell 5R 4/14
224106L.01 - Esmalte Alquídico Azul RAL 5003

Produtos Relacionados

224107L.01 - Esmalte Alquídico Azul Munsell 2.5PB 4/10
224108L.01 - Esmalte Alquídico Azul Munsell 5PB 2/6
224109L.01 - Esmalte Alquídico Branco Munsell N 9.5
224111L.01 - Esmalte Alquídico Verde RAL 6005
224112L.01 - Esmalte Alquídico Alumínio
224113L.01 - Esmalte Alquídico Branco RAL 9010
224114L.01 - Esmalte Alquídico Vermelho Bombeiro
224115L.01 - Esmalte Alquídico Cinza Munsell N6,5
224116L.01 - Esmalte Alquídico Violeta Munsell 10PB 4/10

Processos

	Um componente (Sem Aditivo)	Dois componentes (Com Aditivo)
	Cor	Cor
	Diluente (DU0101 / TU01)	Endurecedor (END010) Diluente (DU0101)
Proporção da Mistura em Volume:	1 parte 20 a 30%	8 partes 1 parte 15 a 20%
		6 - 8 horas a 25°C Limpar a pistola após o uso.
Vida Útil da Mistura:		
	18 - 21 segundos Copo FORD 4	18 - 21 segundos Copo FORD 4
Viscosidade de Aplicação a 25°C:		

	Pistola Convencional Bico 1.6 a 1.8 mm: 50-60 lb/pol ² Pistola HVLP Bico 1.6 a 1.8mm: 20- 25 lb/pol ²	Pistola Convencional Bico 1.6 a 1.8 mm: 50-60 lb/pol ² Pistola HVLP Bico 1.6 a 1.8mm: 20- 25 lb/pol ²
 Número de Demãos:	2 - 3 passadas simples, dependendo da cor.	
 Tempo de Evaporação:	Aproximadamente 5 -10 minutos entre passadas	
 Secagem:	Ao ar a 25°C Livre de pó: 15 -20 minutos Manuseio: 6-8 horas Completa: 20-24 horas Estufa a 60°C: 30-40 minutos	Ao ar a 25°C Livre de pó: 10-15 minutos Manuseio: 3-4 horas Completa : 20-24 horas Estufa a 60°C: 30-40 minutos
Repintura:	Após 6 horas.	
Rendimento Teórico:	6 a 8 m ² /litro de tinta para uma espessura de filme seco entre 40 e 50 microns. Considerando mistura tinta + diluente.	

Notas Gerais do Método de Aplicação

Substrato e Preparação

Substratos com pintura antiga em boas condições, desde que adequadamente preparados.

Em painéis com primers originais, recomenda-se lixamento da superfície e aplicação de primer.

PRAZO DE ARMAZENAGEM**36 meses**

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Número ONU: 1263

Número de risco: 33

Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.

Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

**Para mais informações: *Customer Service 0800 055 4050 –
customer_refinish@ppg.com***

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda

Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu

CEP 13180-900

Sumaré - SP-

Brasil
