

T492 Aditivo de alto desempenho

Descrição do Produto

O regulador T492 foi desenvolvido especificamente como um aprimoramento do sistema Envirobase, para bordas frontais, como pára-choques e painéis ou extremidades frontais.

As partes inferiores podem ser propensas a golpes de pedras, como ao dirigir em condições extremas, como estradas de cascalho ou quando submetidas a lavagem a alta pressão, a adição do Regulador T492 melhorará as propriedades do revestimento base.

Embalagens



Produto	Embalagem	Conteúdo
T492.11	1 litro	1 litro

Produtos Relacionados

T494 – Diluente

T495 – Diluente

Processos

 Proporção de Mistura:	Base EHP metálica/perolizada Regulador T492 Diluente T494 / T495	1 Parte 10% 10%
	Base sólida EHP Regulador T492	1 parte 10%
Seleção de solvente	Abaixo de 100 ° F / 38 ° C = T494 Acima de 100 ° F / 38 ° C (com 30% ou menos de H.R.) = T495	
 Vida útil da mistura:	3 meses em um recipiente de plástico selado. Agite bem antes de usar.	

Processo de mistura de volume padrão

Combinações	Solida			Metálica / Perolizada	
	Outras cores	Branco	Preto	Outras cores	Preto
Envirobase	100	100	100	100	100
T492	10%	10%	10%	10%	10%
T494 / T495	10 – 20%	15 – 20%	10%	10 – 20%	10%

Aplique as mãos individuais até cobrir. Deixe secar completamente em suas mãos.
 Para acelerar a secagem, pode ser usado um soprador manual.
 Após a cobertura e a opacificação, aplique uma camada de controle com uma pressão de entrada de 1,2 - 1,5 bar no filme seco.
 Aguarde pelo menos 15 a 20 minutos antes de aplicar o verniz.

PRAZO DE ARMAZENAGEM

Conforme validade informada na etiqueta.

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Número ONU: 1263

Número de risco: 33

Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.
 Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

Para mais informações:

Customer Refinish 0800 055 4050 -

customer_tec@ppg.com

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda.

Rod. Anhanguera, Km 106 –

Bairro: Jardim São Judas Tadeu –

CEP 13180-900 –

Sumaré – SP - Brasil